

Christian Cointe
Octobre 2008.

②

Le bois

1) Introduction :

La production mondiale de bois est à peu près celle de l'eau.

Le bois est un matériau naturel, sensible à l'humidité, de propriétés directionnelles et très variables.

Quelques exemples :

Bois	ρ (g.cm^{-3})	E (GPa) // fibres \perp fibres	Resistance (N Pa) Traction Compression	k_{2c} N Pa/m	\perp
Salsa	0,1 - 0,3	4 0,2	23 12	0,05	1,2
Sapin Douglas	0,55	16,4 1,1	70 42	0,34	6,2
Pin d'écorce	0,55	16,3 0,8	89 47	0,35	6,1
Frêne	0,67	15,8 1,1	116 53	0,61	9,0
Chêne	0,69	16,6 1,0	97 52	0,51	4,0
Hêtre	0,75	16,7 1,5	- -	0,95	8,9

Remarque : les masses volumiques et les caractéristiques sont variables
dans la même famille : variabilité $\pm 20\%$ (sauf les propriétés)

l'anisotropie ↑ quand $\rho \downarrow$

seulement résistance transversale $\approx 20\%$ résistance longitudinal

2) Microstructure et propriétés:

(Le bois est un solide expansé. C'est une mousse composée de cellules (rayons ligneux)).

Les rayons ligneux s'étendent dans un plan radial (par rapport au tronc de l'arbre) du centre de l'arbre vers l'écorce.

Les structures ligneuses ont une structure composite:

- des fibres de cellulose cristallisé (45% en masse)
 $(C_6H_{10}O_5)_n$

ce polymère cristallise pour former des microfibrilles très résistantes

- matrice :

- lignine: polymère amorphe
 - l'hemicellulose: polymère partiellement cristallisé
- 40% de la masse du bois

Le reste du bois: eau (10%), constituant étrangers (5%)

Les parois des cellules sont identiques, quel que soit le bois.
Le bois est un composite fibreux expansé. Les cellules expansées et les fibres de cellulose sont // à l'axe du tronc.

⇒ c'est un matériaux très anisotrope

Les propriétés des bois sont très dépendantes de la densité du bois, ce qui n'est la taille des cellules et donc le nombre de parois par cm³.

les parris ont les propriétés suivantes:

masse volumique $2,5 \text{ g cm}^{-3}$

modèle d'Young 35 GPa (axial)

10 GPa (transverse)

limite d'élasticité 150 MPa (axial)

50 MPa (transverse).

Le tableau de Ca page 2. relate donc densité et propriétés mécaniques.

Le propriétés sont très dépendants de l'humidité du bois.

vert: 50% d'humidité.

sec: ~14% d'humidité.

Le serrage se traduit par un retrait et donc une augmentation de la densité des cellules et donc une augmentation des propriétés mécaniques.

Le bois est un solide visco-élastique : sous contrainte, il subit une déformation élastique immédiate suivie d'un flouage lent.

Expérimentalement : à court terme le bois est considéré comme un élastique pur.

- à long terme on prend un modèle élastique


E
3

Le module d'Young dépend de la densité et du sens de dilatation par rapport aux fibres.

→ le module axial & densité²

→ le module transverse & densité²

⇒ Le bois est un matériau tissé anisotrope.




un comportement proche
celui des polymères
expansés.


Dans la construction on utilise généralement le bois parallèlement aux fibres.

Si on l'utilise perpendiculairement (le module est alors le plus faible).


Explication:



compression axiale.



compression tangentielle




compression radiale.

Compression axiale: les cellules se compriment.

Le module $E_{\parallel} = \frac{E_{\parallel} \text{ d'une paix}}{\text{surface réellement occupée par la paix}}$

\Rightarrow ~~à la densité~~ double, le nombre de paix double, donc E_{\parallel} double.

Compression radiale: Enfin siégeant, la cellule est moins rigide dans cette direction. Sous cette sollicitation les cellules flétrissent.



densité relative des murs et cellules hexagonales

$$\frac{\rho}{\rho_s} = \left(\frac{e}{e}\right)^2$$

le module équivalent des murs et $E = E_s \left(\frac{\rho}{\rho_s}\right)^2$

le module radial du bois dépend donc au carré de la densité des bois.

\Rightarrow plus le bois est dense plus l'anisotropie en module d'Young (anisotropie élastique) est faible

Résistance à la traction:

valeurs typiques: σ_{axial} à la traction $\approx 100 \text{ MPa}$

(\approx les meilleurs polymères type époxydes)

ductilité faible (déformation à la rupture $\approx 1\%$)

Résistance à compression

Elle est plus facile d'un facteur 2


Pour compression, les cellules flambent. Comme pour les composites prévus c'est ce flambage qui limite la compression.

Comme le module d'Young:

$$\sigma_{\parallel} = \sigma_s \frac{\rho}{\rho_s} \quad \sigma_s: \text{résistance d'une paroi.}$$

$$\sigma_{\perp} = \sigma_s \left(\frac{\rho}{\rho_s}\right)^2$$

Les explications sont les mêmes pour le module d'Young.




Tenacité

Le défaut unique : noyau, coupe de racé, cellule endommagée par une manipulation trop brutale.

$$k_{IC} \approx s_{fE} \times \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{3}{2}}$$

La tenacité est 10 fois plus faible en axial qu'en transverse.



la tenacité peut donc être très élevée car :

- les cellules résistent la fissure
⇒ P de l'enrage d'absorption
- les fibres résistent à dichauffer
⇒ P augmentant d'enrage d'absorption

Conclusion

matériau	E/P	Le/P	Ko/P
bis	20-30	120-170	1-12
Alliage aluminium	25	179	8-16
Acier doux	26	30	18
Séton	15	3	9,08

en propriété ramenée à la masse volumique, le bis est tout à fait concurrentiel.

DAC :

- pour :
- bonne propriétés / masse volumique
 - pas cher
 - stockage de CO₂

*

- contre :
- sensible à l'humidité
 - renvoie des insectes
 - très anisotropes.

* résistance au feu correcte sous certaines conditions.

- grandes sections : matériau pratiquement centrale dans un poteau porteur pour éviter d'une partie de la poutre carbonne en surface
- ⇒ bonne forme au feu pour les grosses sections

Rhum : bonnes formes aux attaques chimiques (chaperon en bois et caillots obligatoire pour le stockage de produits chimiques)



Les matériaux dérivés du bois.

①

1. Introduction :

Le bois naturel est un matériau non isotrope accessible dans les dimensionnements limites. Une de ses grande limitation repose sur ses retraits différentiels en fonction de l'humidité.

La réalisation de matériaux dérivés du bois repose sur deux volontés :

- développer des matériaux de grande taille avec une stabilité dimensionnelle élevée et des propriétés directionnelles spécifiées.
- favoriser leur utilisabilité et leur utilisation dans les procédés modernes de fabrication
- utiliser / valoriser les ressources de l'industrie du bois.

Les techniques reposent tout d'abord sur un débitage / délimottage du bois d'une façon plus ou moins fine de façon à obtenir un élément de base (poutrelle, plaque, copeaux, lame).

Cet élément de base doit être alors collé.

2. Les adhésifs - les colles.

2.1. Les adhésifs thermosensibles.

Ce sont des précondensats - prépolymères ayant une fonctionnalité > 3. Sous l'effet de la température : réaction tri-dimensionnelle.

→ macromolécule géante.

Les propriétés mécaniques dépendent de la masse moléculaire de l'adhésif polymérisé.

La force de cohésion de ces adhésifs peut dépasser celle intrinsèque du bois.

Les réins issocyanatiques peuvent créer des liaisons forts avec les groupements hydroxyles du bois.

Les réins à base de phénols (phénoplasts) sont résistantes à l'eau.

Les réins à base d'acréï (aminoplasts) sont sensibles à l'eau.

Réines phénoliques: (PF) phénol-formaldéhyde

Le poly et le rapport P/F ainsi que le choix du phénol peuvent donner les propriétés de cette réine.

Quelques exemples:

- * résols : - résine phénolique -
- conditions humides (soudure)
- excès de formaldéhyde

formaldéhyde/phénol: 2,5 à 2,4/1.

sonde: Prépolymerisation du résol dans l'eau

→ la vitesse de réticulation de la résine

Température: > 120°C

caractéristique: - bonne résistance mécanique
- bonne résistance à l'eau
- bonne résistance aux produits chimiques.

→ contreplaqué et OSB (Oriented Strand Board: panneaux de lamelles orientées).

* Novolages:

phénol / formaldéhyde + acide carboxylique
2/1

peu utilisés mais pour la fabrication de certains OSB.

* phénol-novacol-formaldéhyde (PRF)

↓
di-phénol

en substituant une partie du phénol par du novacol:

→ réticulation + rapide (16 à 24 h).

→ lamelle-colle' (échopage et collage des lames)

* Tannins - formaldéhyde

On peut remplacer une partie du phénol par des tannins.

Les tannins sont par ailleurs présents dans le bois (70% dans l'écorce de chêne)

→ les bonnes propriétés mécaniques et résistance à l'eau.

* Réins vécés - formaldéhyde (VF)

stabilisation par réaction entre sucre et le formaldéhyde

Collage à froid: décaissure : acide citrique - acide tartrique

Collage à chaud: 120 - 200°C

+ décaissure nitrate ou sulfate d'ammonium

85% des réins VF sont utilisés pour le collage du bois.

elles ont moins d'effets que les PF.

Défis:

- sensibles à l'humidité
- évaporation du formaldéhyde liquide
↳ produit instantané.

fonction du formaldéhyde liquide → il existe des nouvelles utilisations en fonction du formaldéhyde liquide

* Réins mélamine - formaldéhyde

mélamine - sucre - formaldéhyde

la réaction entre formaldéhyde et mélamine → réin mélamine-formaldéhyde (MF)

PF: excellente résistance à l'eau

⇒ adhésif contreplaqué et panneaux de particules résistant à l'eau (pièce humide et pièce extérieure).

mis en œuvre: milieu acide, haute température

⚠ coût élevé.

Application principal: fabrication de papiers imprégnés pour revêtements mélamines et stratifiés collés sur panneaux de particules.

- Résines mélamine - ureé - formaldéhyde
 - moins cher que le MF.
 - moins bonne résistance mécanique que le MF.
- panneaux de particules
- Avantage: moins d'émission de formaldéhyde que le MDF.
- * Adhésif à base d'isocyanate
 - monomères ou polymères de diphenylmethane diisocyanate (MDI)
 - polymérisation avec l'eau contenue dans le bois
 - fabrication de panneaux de particules, d'OSB.
 - Les isocyanates ont des réactifs H2N à NCO du bois
 - collage mécanique très bon et très résistant à l'eau.

- Pas de formaldéhyde
- Vapours de MDI irritants.

Réac: diisocyanate + diol → polyuréthane

en présence d'eau les groupements diisocyanates peuvent réagir entre eux-mêmes sans ajout de diol

→ adhésif polyuréthane monocomposant.

2.2. Adhésifs thermoplastiques: (bist mélange)

l'adhésion résulte uniquement d'un processus physique. Ce longues chaînes polymériques s'enchevêtrent et les frictions entre ces longues chaînes définissent la résistance mécanique.

Avantage: grande vitesse de collage.

Emulsion adhésive:

éulsion aqueuse de:

- éthylène - vinyl - acétate (EVA)
- polyacétate de vinyle (PVA) } polymère thermoplastique à structure linéaire.

→ dispersion de particules de polymère stable dans l'eau → colle blanche

Disavantages:

- sensible à l'eau
- résistance mécanique faible

Par amélioration des propriétés:

ajout de densifiant: sels métalliques, vêtements thermorétractables, isocyanates + chauffage modéré (120°C)

→ liaison chimique avec les macromolécules du TP et du bois.

→ menuiserie extérieure. Panneaux collés

Colles polychloropénées. (Néoprène® dépourvu de tétramère)


polymère de chlorobutadiène

se sont des éulsion aqueuses.

piéncollage, séchage, puis collage définitif.

Remarque: colle d'origine naturelle.

- colle d'os et colle de nerf (colle forte)
 - très bonne force mécanique
 - sensible à l'eau) macromolécule interne
- colle casein (phosphoprotéines de lait)



3. matériaux dérivés du bois

3.1. Lamelles-colles

pièces minces reconstituées par collage de lamelles de bois.

Les propriétés mécaniques sont celles du bois massif.

→ matériaux légers, résistant, renouvelables, résistant au feu.


adhésif:

- résorcinol formaldéhyde (RF)
- phénol - résorcinol - formaldéhyde (RPF)
- melamine ureé formaldéhyde (MUF)
- ureé formaldéhyde (UF)
- polyméthacrylique (PM)

→ comme les autres matériaux bois :

- sensible aux insectes
- sensible aux champignons.

3.2. Contreplaqué + lamelle-colle' : panneaux multiplis contreplaqué.



→ menuiserie, bardage extérieur.

3.3. Lamelles-colles aboutés.

se substituent progressivement au bois massif.

3.4. Contreplaqué et autres matériaux issus du bois tranché ou déroulé

matière première : lame de bois obtenue par tranchage ou déroulage de grumes après ébranchage

3.4.1. Panolis (LVL: Laminated Veneer Lumber)

lamelle-colle de plages - lamelle-colle en fil parallèle.

colle: phénolformaldéhyde

caractéristiques mécaniques > celles du bois massif.

le mat de plages anisotropes.

3.4.2. Déroulés décomposés en lanières longues

(7)

(PSL : Parallel Strand Lumber)

→ pointes

→ séries plastiques } excellentes propriétés mécaniques.

3.4.2 Panneaux dérivés du bois huisé

- colle : UF ou NUF

→ panneaux de particules :

Orientation aléatoire des particules : matériau isotrope
propriétés mécaniques inférieures au contreplaqué

→ panneaux de lanières orientées (OSB : Oriented Strand Board)

→ orientation des lanières → matériau anisotrope

panneaux de particules < propriétés mécaniques OSB < contreplaqué.

→ panneaux de fibres et panneaux de moyenne densité
(MDF : Medium Density Fiberboard)

Fibres de lignocellulose.

matériau presque isotrope utilisable - bonne finition.

leur résistance mécanique / densité dépend de leur densité.

4. les fixages

On peut coller des lames / plaques de bois.

On peut coller un papier.

- papier kraft : imprégné d'une résine plastique

par application d'une température élevée et d'une pression permet d'obtenir le collage direct de la résine sur le panneau de bois sous-jacent.

- melamine.


papier + résine melamine-formaldéhyde (MF) ou (MDF)



Le Bois

quelques propriétés et comparaison

Propriétés mécaniques:



Effet de la densité sur la dureté

$d > 0,85$ très très dure.

dureté (éch. Châtel-Gardon)

> 9

$0,7 < d \leq 0,85$

très dure et dure

5 à 7

châne dur

$0,56 < d \leq 0,7$

très mi-dure et
mi-dure

2,5 à 5

châgne - pêne
châne moyen

$0,45 < d \leq 0,55$

très léger et tendre

1,25 à 2,5

noyer, pêne

$d < 0,45$

très très léger et
très tendre

< 1,25

peuplier, saule

Comparaison des caractéristiques limites

(2)

	Aier	Sétau	Bas
	S355	330	Lamelle colle GL28
Fléxion (N/mm)	270	18	12,3
Traction axiale (N/mm)	270	2,4	8,6
Traction perpendiculaire	270	2,4	0,2
Compressions axiale	270	18	12,3
Compressions L	270	18	2,4
Cisaillement	213	1,8	1,3
Module élastique axial (GPa)	210	11,5	12,6
Module élastique L	210	11,5	1

Comparaison en unité de de qualité mis à mis du poids.

Matières	E (GPa)	Limites	Unité de qualité $\sqrt{E/d}$	$\sqrt[3]{E/d}$
Aier	210	7,8	58	7
Aluminium	75	2,6	105	16
Sétau	11	2,6	41	3
Matières composites anti-froid	75	1,5	182	28
Résineux	10	0,4	250	54
Ferillux	13	0,7	162	33

$\sqrt[3]{E/d}$ doit et maximal pour avoir un poteau porteur le + léger possible

$\sqrt[3]{E/d}$ doit étre le + élevé possible pour avoir un poteau qui résiste au flambement tout en étant le plus léger possible.

Coefficient de dilatation thermique et conductivité thermique

matériau α ($\mu\text{m}/\mu\text{m}/^\circ\text{C}$) k $\text{W}/\text{m}/^\circ\text{C}$

Béton armé	12	1,5	
Acier	12	50	
Rhodium	24	175	
laine minérale		0,035	
Sns	H=12% d'humidité	H=35% d'humidité	
Chêne (d = 0,65)	3 à 6	0,3 (Aidal) 0,2 (T)	0,34 (Aidal) 0,2 (T)
Pice'a (d = 0,45)	3 à 6	0,2 (A) 0,13 (T)	0,25 (A) 0,12 (T)

Importance au feu

La résistance des éléments en bois massif ou lamelle-colle est très satisfaisante. La zone carbonisée peut résister pour un rôle protecteur. Contrairement aux autres matériaux, le bois ne ait pas ses propriétés mécaniques diminuées lorsque la température augmente.

(4)

On admet une relation linéaire entre la profondeur de bois carbonisé et le temps.

Dépoulement 0,7 mm/min.

On peut améliorer cette résistance.

- nels hydrosolubles (hydroxate de bois - l'alumine?)
- nels de peinture fluorescente
- produits moussants.

Exemple :

Complex bois / laine minérale / plaques de plâtre

$T > 13 \text{ min}$. plaque de plâtre détachée



30% en poids du plâtre se transforment en H_2O

→ réaction de décomposition endothermique

→ l'humidité réactive la laine minérale. Ce font bien de ralentir la propagation du feu.

- fusion partielle de la laine de verre (OH_2O)

$T > 30 \text{ min}$. l'ossature bois commence à se carboniser sur 5 mm.

⇒ meilleur comportement grâce aux nels de hêtre + polystyrène + plâtre.

Protection des bois :

elles ont pour but d'éviter le développement des champignons et des insectes.

- produit hydrosoluble:

- nels minéraux : chlore, cuivre, arsenic (CCA)

ces nels sont bien fixés dans le bois, donc sont peu removable

Malgré la toxicité des produits, la très bonne fixation chimique de ces composés dans le bois évite leur lamination et leur dispersion dans l'environnement.

Le bois n'est pas fixant, il faut donc les introduire rapidement dans le bois, cela ne peut pas se faire par impregnation claque mais par des procédés chaleur-gaz ou autoclave.

Il existe des produits à base de sel de brome, de cuivre + des molécules organiques. Ils sont utilisés pour les aires de jeu pour enfants.

- par de la chaleur et d'arsenic
- toxicité à long terme ?

- produits hydro-solubles non fixants mixtes :

sel de brome + ammonium quaternaire

On peut les appliquer par des cycles de ride-périmétrie, trempage-diffusion, autoclave.

Il s'agit des produits peu fixés dans le bois → lamination importante (classe de protection 1 - 2 → 3).

- produits solubles solvants pétroliers :

Il s'agit d'insecticide et/ou de fongicide dilué / soluble dans les solvants pétroliers.

Insecticide : pyréthroides (perméthrine, cyperméthrine)

Le Lindane et l'aldrine sont aujourd'hui interdit.

Fongicide : triazoles (azaconazole, tétonazole, propiconazole)

Rem : Le pentachlorophénol (PCP) n'est aujourd'hui interdit.

Les fongicides ne sont pas considérés comme des CDR.

(ils peuvent être utilisés pour le traitement des bois intérieurs dans les maisons).

Rémi: Bonjour. La grande partie du solvant pétrolier, on peut utiliser des produits émulsiifs (produit actif + solvant pétrolier) + agent de dispersion (tensio actif) + eau).

- les produits huileux naturels:

Les produits huileux issus de la distillation de la houille entre 100 et 500°C (cendre) contiennent de nombreux molécules actives insecticides et fongicides et hydrofuges.

Les produits traités ne peuvent pas être collés ni peint

(→ traitement des poteaux électriques en bois) traces de charbon de fer...)

Les produits contiennent des hydrocarbures aromatiques polynucléaires (HAP): produits concinées et dangereux pour la vie aquatique.

Actuellement les produits utilisés contiennent beaucoup moins de produits dangereux (directive CEE 94/60).

Application extérieure seulement.

Pas de contact permanent avec l'eau (risque de lessivage).

Application par aérosol.

- les procédés par diffusion:

Diffusion par échange d'ions entre deux milieux liquide

Liquide 1.

↔

Liquide 2

bris humide > 50%

solution concentrée

de sel hydrosoluble en goutte

→ buse

traitement long (plusieurs heures), puis séchage lent.

→ traitement classe 1 etc.

- Fin de vie des bois traités

Les bois traités par les métaux lourds (CCA) et cérosolis sont considérés comme dangereux. (classe de protection 3 et 4)

Les autres produits de protection (classe 1 à ~3) sont considérés comme des produits minéralogiques non dangereux pour l'environnement.

Combustion des bois traités aux métaux lourds : présence de métaux dans la cendre et d'arsenic dans les fumées

donc ? à fuison impossible

Il existe plusieurs procédés permettant la récupération des métaux lourds (charbonnage)

Bois cérosolés et autres hydrocarbures: → combustion à haute température nécessaire.

- Stabilisation / traitement des bois par thermolyse minérale

Thermolyse sous atmosphère réduite entre 180 et 280 °C

→ destruction partielle de liaisons intermoléculaires entre les molécules du bois. destruction partielle des fonctions hydroxyles → dégradation des hemicelluloses.

→ stabilité vis à vis de l'humidité.

→ le bois n'est plus digérable par les insectes

→ le bois n'est plus reconnu (absorbables) par les systèmes enzymatiques des champignons.

bois plat → bois rizifié

Rais: bois + dur et + fragile + cassant.

